

**Article** RootBarrier® RollRib®  
**Artikel**  
**Artikel**  
**Article**

**Composition** 100% HDPE recycled  
**Zusammensetzung** 100% HDPE Regenerat  
**Samenstelling** 100% gerecycled HDPE  
**Composition** 100% en PEHD recyclable

Quality characteristic Qualitätsmerkmal Kwaliteitskenmerken Caractéristique qualitative	Technical data Technische Daten Technische gegevens Fiche technique	Test method Prüfmethode Testmethode Contrôle d'après
<b>Denisty</b> Dichte Dichtheid Densité	0,95 -0,97 g/m <sup>3</sup>	ISO 1183
<b>Thickness</b> Dicke Dikte Epaisseur	1,5 mm	
E-Modulus E-Modul E-Modulus	900 - 1200 Mpa	ISO 527-2
Tensile Strength at Elongation Zugfestigkeit bei Dehnung Treksterkte bij rek Résistance à la traction à d'élongation	> 20 Mpa	ISO 527-2
Tensile Strength at Yield Streckspannung Vloeigrens Limite de résistance à traction	> 20 Mpa	ISO 527-2
Elongation at Break Reissdehnung Rek bij breuk Taux d'élongation jusqu'à rupture	> 400 %	ISO 527-2
Rockwell Hardness Rockwell Oberflächenhärte Rockwell Hardheid Rockwell Dureté shore	60 - 65	DIN 53505

The data are average values and indicative.  
 Die angegebene Werte sind durchschnittlichen Mittelwerte und Indikativ.  
 De gegevens zijn gemiddelde waarden en indicatief.  
 Les valeurs correspondent à des valeurs nominales.